



## Shell Gadus S2 V220AC

Universell einsetzbares Mischseifenfett



Gadus S2 V220AC 2 basiert auf einer Lithium und Calcium Seife, ein darauf abgestimmtes Additiv-Paket und ein hochwertiges, alterungsbeständiges Mineralöl mit hohem Viskositätsindex ergeben besondere EP-Eigenschaften und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b>   | <b>S</b> hervorragendes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten<br><b>S</b> sehr gute Haftfähigkeit auch in nasser Umgebung<br><b>S</b> guter Korrosionsschutz<br><b>S</b> gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit<br><b>S</b> gutes Kälteverhalten                                                        |
| <b>Einsatzgebiet</b>   | <b>S</b> hochbelastete Wälz- und Gleitlager bei wechselnden Belastungen und/oder Vibrationen<br><b>S</b> Nutzfahrzeuge<br><b>S</b> Baumaschinen<br><b>S</b> Landmaschinen<br><b>S</b> Seilbahnbetriebe<br><b>S</b> Ventilatoren-, Lüfter- und Gebläselager<br><b>S</b> universell einsetzbares Mehrzweckfett |
| <b>Spezifikationen</b> | <b>S</b> DIN 51502      KP 2 K-20<br><b>S</b> ASTM              D4950-08 LB                                                                                                                                                                                                                                  |

| Shell Gadus S2 V220AC       |                    | Klasse    | 2            |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Eigenschaft                 |                    | Methode   |              |
| Art des Aufdickers          |                    |           | Li-Ca        |
| Farbe                       |                    |           | Rot          |
| Walkpenetration bei 20°C    | $\frac{1}{10}$ mm  | ISO 2137  | 265 – 295    |
| NLGI-Zahl                   |                    | DIN 51818 | 2            |
| Kin. Grundölvisk. bei 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104  | 220          |
| Kin. Grundölvisk. bei 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104  | 18.0         |
| Tropfpunkt                  | °C                 | ISO 2176  | 175          |
| Einsatzbereich              | °C                 |           | -20 bis +130 |
| Gefahrencode                |                    | Swissi    | F4 I PN2     |

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

04.06.2014/01